

SELLADOR SÚPER CONCENTRADO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

El Sellador súper concentrado Grintex es una base antialcalina formulada con resinas acrílicas de muy alta calidad con excelentes propiedades de protección y sellado de superficies.

USOS

El Sellador súper concentrado Grintex es recomendado para sellar superficies porosas de cemento, concreto y Gypsum y para alargar la vida de superficies expuestas al intemperie.

VENTAJAS

- Alta capacidad de sellado.
- Antialcalino.
- Protección duradera
- No contiene plomo, mercurio o cualquier metal pesado.

PREPARACIÓN

- La superficie debe estar libre de humedad, grasa y otros contaminantes, incluyendo depósitos de sal. Se debe remover todo el óxido suelto o pintura vieja.

- Cuando el acero está nuevo y sin picaduras, se debe realizar una limpieza con solvente. Cuando la película de pintura vaya a estar expuesta a un ambiente corrosivo moderado, es aceptable realizar una limpieza con herramienta mecánica.

- Agite bien el recipiente antes de abrirlo. Es normal que el producto pudiera presentar separación de sus componentes o sedimentación durante su almacenamiento.

- Diluya en una proporción de 4:1 con agua. Si la superficie presenta problemas de alcalinidad diluya en una proporción de 3:1.

- Aplique capas húmedas uniformes, con pasadas paralelas, solapando un 50%, dando especial atención a las esquinas, evitando dejar áreas desnudas.

- Aplique con rolo, brocha o pistola.



SECADO

Al tacto 30 min @ 25°C

Manejo 60 min @ 25°C

Temperatura del aire y sustrato: 2 a 49°C.

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de Humedad relativa.

RENDIMIENTO

Brocha o Rolo hasta 150 m² por gal aproximado

@ 1mil (25micrones) diluido 4:1

Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

SELLADOR SÚPER CONCENTRADO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES

Color	Blanco lechozo
Espesor recomendado	2 a 4 mils (50 a 100 micrones)
Superficie de aplicación	Lisa-Rústica
VOC (EPA24)	85.5 gr/l
Tiempos de secado total a 25° C	60 min
Tiempo de curado	7 días
Método de aplicación	Rodillo, brocha, airless o aspersión convencional
Dilución	Con agua 4:1

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 30° C. máximo 12 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad.

Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones

Tanque de 1 Galón

SEGURIDAD

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo del 2014 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control.

Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo del 2014 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control.

Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo



Rev. marzo 2022 · 2/2

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA REVESTIR SU HOGAR.