

DESCRIPCIÓN

Material de revestimientos para fachadas de alta durabilidad basándose en granos de mármoles con granulometría no superior a 3mm y adherentes acrílicos que hacen el material lavable con agua, jabón, cepillo plástico, impermeable, colores estables a la luz y el tiempo. Adquiere su resistencia a los 22 días.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

Su aplicación se hace con llana metálica similar a los usados por los pasteros y se grafea con o llana plástica, madera o de goma especial para este tipo de trabajo, seguidamente se remata el acabado con llana metálica limpiándola constantemente con un trozo de goma-espuma y agua; es importante tener presente los cortes que se hagan en los muros a revestir porque aunque el material posee elementos que retardan su secamiento, estos cortes deben hacerse en forma recta con cinta o tape de enmascarar, para evitar que los empalmes no se traslapen.

Sobre muros con pinturas en mal estado, deben retirarse al máximo y aplicar la base en las mismas condiciones anteriores.

En muros que no presentan uniformidad, es aconsejable revocar o repellar con material de llenado (estuco de relleno o de intemperie) para lograr una superficie uniforme, antes de aplicar el material grafeados.

Las herramientas deben de lavarse con agua una vez termine su aplicación.

No aplique o deje aplicar el material cuando los muros presenten humedad o estén recién repellados; esto ocasiona manchas en los muros en esas zonas, producto de la descomposición química de la potasa del cemento y los químicos del material.

Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.



ESPECIFICACIONES

Color	Diversidad de tonos
Acabado	Rústico y texturizado
Usos	Exteriores e interiores
Granulometría	Tamaño máximo nominal 2mm
Espesor recomendado	2 a 3mm
Superficie de aplicación	Lisa
Tiempos de curado total a 25° C	8 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	2 horas
Rendimiento práctico a 2mm de espesor	3-4Kg/m ²
Adherencia	100%
Dilución	No recomendado

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 40° C. máximo 3 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad.

Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vómito.
- Evite exposición a fuentes de calor o electricidad.

PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones.

Tanque de 45 Galones.